39100 BEZANA (Cantabria)
Tfno. (942) 58 00 28 ■
Fax. (942) 58 12 29
E-mail:hispanamer@hispanamer.com
http://www.hispanamer.com

PLAST-BEL
Blanco

Refª.272-810

Ficha Té cnica

DESCRIPCIÓN	Pintura plástica de base de resina acrílica-vinílica
USO RECOMENDADO	Decoración de superficies de hormigón y albañilería en general.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	Buena adherencia. Alto poder de cubrición. Buena lavabilidad. Propiedades ignífugas. Uso interior-exterior. Resistente al moho y el verdín. Resistente al frote húmedo. Propiedades anticarbonatación.
NORMAS Y CERTIFICADOS	Clasificación de reacción al fuego: CLASE B s1d0. (Norma UNE-EN 13501-1:2007)

DATOS TÉCNICOS		
Color	Blanco	
Brillo	Mate	
Peso específico	1.37	
Sólidos en volumen	36% ± 2	
Sólidos en peso	54% ± 2	
Espesor recomendado	40 micras	
Rendimiento teórico	8-10 m^2/Lto.	
Tiempo de secado a 20ºC	*Secado al tacto*	30 min.
	Repintado	4-5 horas
Curado total a 20ºC	7 días	
Punto de Inflamación	No aplicable	
V.O.C.	12 Grs./Lt.	

39100 BEZANA (Cantabria)
Tfno. (942) 58 00 28 ■
Fax. (942) 58 12 29
E-mail:hispanamer@hispanamer.com
http://www.hispanamer.com

PLAST-BEL
Blanco

Refª.272-810

Ficha Té cnica

DATOS DE APLICACIÓN	
Componentes	1
Diluyente	Agua
Preparación de superficie	Superficies limpias, libres de grasa, polvo, etc.. Sobre superficies ya pintadas eliminar las partes mal adheridas.
Métodos de aplicación	Brocha , rodillo ó pistola: 1ª. Mano, 10% agua 2ª. Mano, 5% agua
Sistema de pintado	Sobre superficies nuevas y porosas aplicar diluído (10%) Sellar con Plastisell sellador, Refª.270-000 Sobre superficies pintadas aplicar sin diluir o 5% agua.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN	Almacenado en interiores (lugar seco y ventilado), en envase original y sin abrir. De 5º a 35ºC.

SEGURIDAD E HIGIENE	Ver ficha de Seguridad

Edición: Marzo/2006 Aprobado: H. Abia Revisión 0: Marzo/2023 Aprobado: V.Vía

Limitación de responsabilidad: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.
No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta.