39100 BEZANA (Cantabria)
Tfno. (942) 58 00 28 ■
Fax. (942) 58 12 29
E-mail:hispanamer@hispanamer.com
http://www.hispanamer.com

EPOXIMER AUTONIVELANTE

Linea 286

Ficha Té cnica

DESCRIPCIÓN	Recubrimiento epoxi autonivelante de dos componentes para suelos
USO RECOMENDADO	Su uso principal es el recubrimiento y protección de suelos de cemento proporcionando una capa resistente al tráfico rodado
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	Autonivelante Película compacta exenta de poros y cráteres Buena resistencia mecánica Buena resistencia a la abrasión Propiedades antipolvo Excelente resistencia al agua y aceites minerales Posibilidad de mezclar con árena de sílice

DATOS TÉCNICOS					
Color	Varios				
Brillo	Mayor 60% (60º/60º)				
Peso específico	1,25-1,35				
Sólidos en volumen	93%				
Sólidos en peson	95%				
Espesor recomendado	1,5 mm.				
Rendimiento teórico	0,6 m^2/Lto.(1,6 Lto./m^2)				
Tiempo de secado a 20ºC	*Tacto*	24 horas	*Intervalo de repintado*	*Mínimo*	24 horas
	Duro	7 días		*Máximo*	48 horas
Curado total a 20ºC	7 días				
Punto de Inflamación	Superior a 45ºC				
V.O.C.	70 Grs./Lto				

39100 BEZANA (Cantabria)
Tfno. (942) 58 00 28 ■
Fax. (942) 58 12 29
E-mail:hispanamer@hispanamer.com
http://www.hispanamer.com

EPOXIMER AUTONIVELANTE

Linea 286

Ficha Té cnica

DATOS DE APLICACIÓN	
Componentes	2
Refª. Endurecedor	952-403
Proporción de mezcla	Mezclar los dos componentes (base y endurecedor) en proporción 2:1 en volumen.
Vida útil de la mezcla (20ºC)	30 minutos
Diluyente	Disolvente Epoxi, n / Ref ª. 003-160
Disolvente de limpieza	Disolvente de limpieza H, n/Refª.003-502
Preparación de superficie	En caso de suelos nuevos se aconseja utilizar una capa de selladora Barniz Epoxi sin Disolvente, Ref ª.986-001 , N/Refª.988-034 ó Refª.2890006, para asegurar la buena adherencia al substrato y continuar, despues de unas 12 horas mínimo, con el recubrimiento autonivelante. Esta imprimación hace de capa selladora y tiene buena penetración en el substrato. No es aconsejable la aplicación directa del autonivelante sobre el hormigón porque, dificilmente penetraría a través de la porosidad del suelo y, con el tiempo, podrían presentarse problemas de adherencia.
Métodos de Aplicación	La aplicación se hace vertiendo la mezcla catalizada sobre el suelo imprimado con el barniz. Extender con llana dentada. Seguidamente pasar un rodillo de puas para ayudar a la nivelación y facilitar el desaireado.
Temperatura de aplicación	Temperatura del sustrato superior a 5ºC y superior en 3ºC a la temperatura de rocío.
Sistema de pintado	Una vez aplicado el barniz y el autonivelante dejar endurecer la película un tiempo de 72 horas para temperaturas por encima de 14ºC. A temperaturas inferiores el tiempo se alarga. No se recomienda la aplicación del autonivelante a temperaturas inferiores a 5ºC. El autonivelante tambien se puede mezclar con arena de sílice hasta una proporción 1/1 en peso.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN	Almacenado en interiores (lugar seco y ventilado), en envase original y sin abrir. De 5º a 35ºC.

SEGURIDAD E HIGIENE	Ver ficha de Seguridad

Edición: Marzo/2006 Aprobado: H. Abia Revisión 0: Marzo/2006 Aprobado: H. Abia

Limitación de responsabilidad: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.
No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta.