39100 BEZANA (Cantabria)
Tfno. (942) 58 00 28 ■
Fax. (942) 58 12 29
E-mail:hispanamer@hispanamer.com
http://www.hispanamer.com

SYNTOLAC A.S.

Esmalte decoración altos sólidos

Linea 630

Ficha Té cnica

DESCRIPCIÓN	Esmalte sintético de uso universal , altos sólidos y larga duración formulado con resina alcídica y pigmentos de elevada estabilidad.
USO RECOMENDADO	Como esmalte sintético de acabado de elevada calidad para uso en decoración, en exterior e interior.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	Elevado brillo Acabado decorativo Exento de pigmentos tóxicos Excelente conservación de color Resistente al caleo Buena brochabilidad
NORMAS Y CERTIFICADOS	Cumple VOC 2010 (R.D. 227/2006)

DATOS TÉCNICOS					
Color	Varios				
Brillo	Brillante				
Peso específico	1.10-1.20				
Sólidos en volumen	64% ± 2				
Sólidos en peso	76% ± 2				
Espesor recomendado	65 micras				
Rendimiento teórico	13 m^2/Lto.				
Tiempo de secado a 20ºC	*Tacto*	5 horas	*Intervalo de repintado*	*Mínimo*	18 horas
	Duro	18 horas		*Máximo*	Prolongado
Secado total a 20ºC	7 días				
Punto de Inflamación	34ºC				
V.O.C.	300 Grs./Lto				

39100 BEZANA (Cantabria)
Tfno. (942) 58 00 28 ■
Fax. (942) 58 12 29
E-mail:hispanamer@hispanamer.com
http://www.hispanamer.com

SYNTOLAC A.S.

Esmalte decoración altos sólidos

Linea 630

Ficha Té cnica

DATOS DE APLICACIÓN	
Componentes	1
Diluyente	Disolvente sintético lento, n / Refª. 004-001
Disolvente de limpieza	Disolvente de limpieza H, n/Refª.003-502.
Preparación de superficie	Aplicar sobre superficies imprimadas ó pintadas libres de polvo, grasas, etc..
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, (máximo 5% diluyente)
	Pistola aerográfica (10% diluyente)
	Pistola airless (boquilla 0.013-0.015 pulgadas)
Temperatura de aplicación	Temperatura del sustrato superior a 5ºC y superior en 3ºC a la temperatura de rocío.
Sistema de pintado	Aplicar sobre imprimaciones sintéticas, clorocaucho, ... Líneas 379, 793.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN	Almacenado en interiores (lugar seco y ventilado), en envase original y sin abrir. De 5º a 35ºC.

SEGURIDAD E HIGIENE	Ver ficha de Seguridad

Edición: Marzo/2010 Aprobado: H. Abia Revisión 0: Marzo/2010 Aprobado: H. Abia

Limitación de responsabilidad: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.
No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta.