39100 BEZANA (Cantabria)
Tfno. (942) 58 00 28 ■
Fax. (942) 58 12 29
E-mail:hispanamer@hispanamer.com
http://www.hispanamer.com

VITROSIN A.C.R. ESPECIAL

Linea 781

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN	Acabado de Poliuretano basado en resina acrílica y reticulado con alifático
USO RECOMENDADO	Pintura de acabado de poliuretano de uso general en la industria
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	Muy buen acabado Alto brillo Dureza y adherencia Resistente a la intemperie Conservación de brillo y color Resistencia térmica en seco: 150 ºC
NORMAS Y CERTIFICADOS	Cumple UNE 48274: 2003 y Norma SSPC PS-Guide 17

DATOS TÉCNICOS					
Color	Según carta				
Brillo	Superior a 85% (60º/60º)				
Peso específico	1,05 - 1,20 Kg / l (según color)				
Sólidos en volumen	54 ± 2 %				
Sólidos en peso	59 ± 2 %				
Espesor recomendado	50 micras secas				
Rendimiento teórico	10,8 m^2 / l				
Tiempo de secado a 20 ºC	Tacto	30 min	Intervalo de repintado	Mín	3 h
	Duro	3 h		Max	Prolongado
Curado total a 20 ºC	7 días				
Punto de Inflamación	28 ºC				
V.O.C.	480 g / l				

39100 BEZANA (Cantabria)
Tfno. (942) 58 00 28 ■
Fax. (942) 58 12 29
E-mail:hispanamer@hispanamer.com
http://www.hispanamer.com

VITROSIN A.C.R. ESPECIAL

Linea 781

Ficha Técnica

DATOS DE APLICACIÓN	
Componentes	2
Endurecedor	952-015
Proporción de mezcla	Mezclar los dos componentes (base y endurecedor) en proporción 5:1 en volumen.
Vida útil de la mezcla (20 ºC)	5 horas
Diluyente	Disolvente Vitrosin, n/ Refª. 007-012
Disolvente de limpieza	Disolvente de limpieza H, n/Refª.003-502.
Preparación de superficie	Capas precedentes limpias y libres de contaminación.
Métodos de Aplicación	Pistola aerográfica (5% disolvente)
	Pistola airless (boquilla 0,011”-0,013“) Opcionalmente se puede aplicar a brocha ó rodillo
Temperatura de aplicación	Temperatura del sustrato superior a 5ºC y superior en 3ºC a la temperatura de rocío.
Sistema de pintado	Aplicar sobre imprimaciones ó capas gruesas epoxi (Línea 288 y 807). También sobre imprimaciones Vitrosín Línea 790.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN	Almacenado en interiores (lugar seco y ventilado), en envase original y sin abrir. De 5º a 35ºC.

SEGURIDAD E HIGIENE	Ver ficha de Seguridad

Limitación de responsabilidad: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.
No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta.