39100 BEZANA (Cantabria)
Tfno. (942) 58 00 28 ■
Fax. (942) 58 12 29
E-mail:hispanamer@hispanamer.com
http://www.hispanamer.com

HISPACLOR H.B.

Gris

Refª.793-600

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN	Pintura intermedia o acabado basada en resina de clorocaucho modificada con resinas sintéticas.
USO RECOMENDADO	Protección de instalaciones industriales, especialmente cuando haya dificultades para realizar una buena preparación de la superficie metálica.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	-Rápido secado. -Facilidad de aplicación. -Elevados espesores. -Buena resistencia a la humedad. -Electrostática. -Resistente a la intemperie y ambiente salino. -Capa intermedia o acabado.

DATOS TÉCNICOS					
Color	Gris				
Brillo	Satinado				
Peso específico	1,27				
Sólidos en volumen	49 ± 2%				
Sólidos en peso	66 ± 2%				
Espesor recomendado	80 micras secas				
Rendimiento teórico	6,1 m^2/Lt.				
Tiempo de secado a 20ºC *Endurecedor normal (E.N.)*	*Tacto*	60 minutos	*Intervalo de repintado*	*Mínimo*	8 horas
	Duro	3 horas		*Máximo*	Prolongado
Secado total a 20ºC	7 días				
Punto de Inflamación	26ºC				
V.O.C.	430 Grs./Lt.				

39100 BEZANA (Cantabria)
Tfno. (942) 58 00 28 ■
Fax. (942) 58 12 29
E-mail:hispanamer@hispanamer.com
http://www.hispanamer.com

HISPACLOR H.B.
Gris

Refª.793-600

Ficha Técnica

DATOS DE APLICACIÓN	
Componentes	1
Diluyente	Utilizar disolvente industrial, n/Refª.003-151
Disolvente de limpieza	Disolvente limpieza, n/Refª.003-502
Preparación de superficie	Aplicar sobre capas previas, limpias y libres de contaminación.
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo y pistola airless, añadir 5% disolvente
	Con pistola aerográfica, añadir 10% disolvente
Temperatura de aplicación	Temperatura del sustrato superior a 5ºC y superior en 3ºC a la temperatura de rocío.
Sistema de pintado	Aplicar sobre imprimaciones sintéticas de la Línea 379 o sobre la imprimación clorocaucho, Refª.793-328 o sobre imprimaciones epoxi o poliuretano. Repintar con esmaltes sintéticos o clorocauchos.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN	Almacenado en interiores (lugar seco y ventilado), en envase original y sin abrir. De 5º a 35ºC.

SEGURIDAD E HIGIENE	Ver ficha de Seguridad

Edición: Marzo/2006 Aprobado: H. Abia Revisión 0: Marzo/2006 Aprobado: H. Abia

Limitación de responsabilidad: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.
No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta.