39100 BEZANA (Cantabria)
Tfno. (942) 58 00 28 ■
Fax. (942) 58 12 29
E-mail:hispanamer@hispanamer.com
http://www.hispanamer.com

PINTURA PELABLE
Blanca

891-106

Ficha Té cnica

DESCRIPCIÓN	Pintura pelable basada en resinas vinílicas y aditivos antiadherentes.
USO RECOMENDADO	Protección temporal de superficies metálicas frente a la oxidación ó frente a la suciedad, contaminación, etc…
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	-Aplicar sobre superficies metálicas lisas. -Secado rápido. -Fácil de arrancar(con espesores superiores a 80 micras). -Uso interior. En el caso de uso exterior no exponer más de 2, 3 meses ya que puede disminuir la propiedad de ser arrancada.

DATOS TÉCNICOS					
Color	Blanco (891-106)				
Brillo	Satinado				
Peso específico	1.10				
Sólidos en volumen	33% ± 2				
Sólidos en peso	50% ± 2				
Espesor recomendado	80 micras				
Rendimiento teórico	4,1 m^2/Lto.				
Tiempo de secado a 20ºC	*Tacto*	10 min.	*Intervalo de repintado*	*Mínimo*	30 minutos
	Duro	30 minutos		*Máximo*	Prolongado
Secado total a 20ºC	7 días				
Punto de Inflamación	4ºC				
V.O.C.	550 Grs./Lto				

39100 BEZANA (Cantabria)
Tfno. (942) 58 00 28 ■
Fax. (942) 58 12 29
E-mail:hispanamer@hispanamer.com
http://www.hispanamer.com

PINTURA PELABLE
Blanca

891-106

Ficha Té cnica

DATOS DE APLICACIÓN	
Componentes	1
Diluyente	Disolvente vinílicos, n / Refª. 003-161
Disolvente de limpieza	Disolvente de limpieza H, n/Refª.003-502
Preparación de superficie	Superficie metálica libre de aceite, grasa, etc…
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, (máximo 3% diluyente)
	Pistola airless (boquilla 0.017 pulgadas)
Temperatura de aplicación	Temperatura del sustrato superior a 5ºC y superior en 3ºC a la temperatura de rocío.
Sistema de pintado	Aplicar 2, 3 capas directamente sobre la superficie hasta alcanzar un espesor mínimo de 80 micras.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN	Almacenado en interiores (lugar seco y ventilado), en envase original y sin abrir. De 5º a 35ºC.

SEGURIDAD E HIGIENE	Ver ficha de Seguridad

Edición: Marzo/2006 Aprobado: H. Abia Revisión 0: Marzo/2006 Aprobado: H. Abia

Limitación de responsabilidad: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.
No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta.